producto

mortero cola coloreado para colocar y rejuntar

weber.col dur plus

APLICACIONES /

Mortero cola coloreado de altas prestaciones para colocar y rejuntar, adecuado para la colocación de baldosas cerámicas con o sin absorción, de pequeño formato, gresite, mármol, mosaicos, pasta de vidrio, etc., en pavimentos interiores y exteriores y revestimientos interiores.
- Especialmente indicado para piscinas.

Soportes:
- Suelos: a base de cemento.
- Muros: enfoscado con mortero de arena y cemento.
- Placas de cartón-yeso.

RECOMENDACIONES DE USO /

- Respetar el agua de amasado.
- Si las piezas están unidas con malla o resina aplicar con llana dentada de 8x8 mm en el soporte.
- Es aconsejable dejar juntas entre piezas de 2 mm como mínimo.
- Temperatura de aplicación comprendida entre 5 y 30ºC.

COMPOSICIÓN /

Cemento gris/blanco, áridos silíceos y calcáreos, resina sintética y aditivos orgánicos e inorgánicos.

OBSERVACIONES /

- En muros exteriores utilizar **weber.col flex**.
- En muros exteriores de altura utilizar **weber.col flex super**.
- Sobre soportes de yeso usar **weber.col yeso**, **weber.col fix** o **weber.col lanic**.
- Sobre soportes deformables (cartón-yeso) comprobar el nivel de rigidez del tabique y si es poco rígido, utilizar **weber.col fix** o **weber.col flex**.
- La estanqueidad de una piscina debe estar asegurada por la ejecución del vaso de la misma.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Tiempo de reposo después del amasado: 2 minutos.
- Tiempo de rectificación: 30 minutos.
- Vida de la pasta: 3 horas.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

PRESTACIONES /

- Densidad de la masa: 1,50 g/cm^3.
- Descuelgue (EN 1308): < 0,5 mm.
- Adherencia inicial (EN 1348 (8.2)): > 0,5 N/mm^2.
- Adherencia tras inmersión en agua (EN 1348 (8.3)): > 0,5 N/mm^2.
- Adherencia después de envejecimiento con calor: > 0,5 N/mm^2.
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (EN 1348 (8.5)): ≥ 0,5 N/mm^2.
- Adherencia tiempo abierto ampliado (EN 1346): ≥ 0,5 N/mm^2 después de 30 min.
- Adherencia tiempo abierto (EN 1346): ≥ 0,5 N/mm^2 después de 20 minutos.
- Deslizamiento (EN 1308): ≤ 0,5 mm.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

weber.col dur exteriores

PREPARACIÓN DEL SOPORTE /

- Comprobar que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del cemento y haya estabilizado las posibles fisuras.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.
- Limpiar la superficie de polvo, desencofrantes, etc.
- Sanear las partes disgregables.

MODO DE EMPLEO /

Amasar **weber.col dur plus** con 6-8 litros de agua limpia por saco, manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm), hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos. Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos.

Extender sobre el soporte en paños pequeños (máximo 2 m^2) y peinar con una llana dentada de 8x8 mm para regularizar el espesor de la aplicación. Presionar la cerámica sobre el mortero cola con la llana de caucho, hasta que rebose el material por las juntas para rellenarlas.

Pasados 40 minutos repasar la junta y limpiar con una esponja húmeda.

el producto

weber.col dur plus

mortero cola coloreado para colocar y rejuntar

- **Para pasta de vidrio y baldosas de pequeño formato.**
- **Mayor productividad.**
- **Apto para inmersión.**
- **Gran adherencia.**
- **4 colores.**

PRESENTACIÓN /
Sacos de papel de 25 kg, con lámina de plástico antihumedad.
Palets de 1.200 kg (48 sacos).

COLORES /
Blanco, gris, negro y aguamarina.

RENDIMIENTO /
Simple encolado: 4 kg/m^2.
Doble encolado: 8 kg/m^2.

CONSERVACIÓN /
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

REFERENCIAS / (pág.)

weber.col yeso 74
weber.col fix 78
weber.col lanic 84
weber.col flex 92
weber.col flex super 94

¿Cómo colocar y rejuntar piezas de pequeño formato en una sola operación? 38